Methodiek conserveren met PreCare® AluRestore 1-K
Visueel stappenplan



0-Situatie: Aluminium gevelbeplating sterk verkrijt, verweerd en verontreinigd.



Aluminium gevelbeplating gereinigd middels PreClean® N-Creme en PreClean® AL10. (Afhankelijk van de situatie).



PreCare® AluRestore 1-K verwerken boven 5°C, maximale luchtvochtigheid 80% en ondergrond <35°C.



Ondergrond afnemen met PreClean® SurfaceCleaner direct voor applicatie PreCare® AluRestore 1-K.



PreCare® AluRestore 1-K aanbrengen met applicator.



Eindresultaat na conservering, 3-6 uur beschermen tegen invloeden van vocht.

Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan hetgeen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker. In specifieke gevallen raadpleeg uw technisch adviseur.

Cleaning Care Products International B.V.
Noord 49k - 2931 SJ Krimpen aan de Lek
+31 (0) 180-512 611 - www.ccpi.nl - info@ccpi.nl